

전국 바다골재 품질조사 결과

구분	상 호	대표자	사무소 소재지	시험항목(기준치)							부적합 항목	시험 결과
				절대건조 밀도 (2.5 이상)	흡수율 (3.0% 이하)	인정성 (10% 이하)	점토 덩어리 (1.0% 이하)	0.08mm 체통과율 (5.0% 이하)	염화물 함유량 (0.04% 이하)			
1	성진소재(주)	양영남	인천광역시 중구 항동7가 116	2.57	0.88	2.3	시험불가	0.7	0.058	염화물 함유량	부적합	
2	태진해운(주)	윤태구	인천광역시 중구 축항대로 166번길 34(항동7가)	2.58	0.78	3.2	시험불가	1.2	0.047	염화물 함유량	부적합	
3	(주)한아해양자원	고성일	인천광역시 서구 장도로 63-2(경서동)	2.57	0.88	2.7	시험불가	0.8	0.092	염화물 함유량	부적합	
4	(주)태원기업	김영철	인천광역시 중구 영종해안 북로702번길 115-95(운서동)	2.58	0.92	3.1	시험불가	0.6	0.140	염화물 함유량	부적합	
5	(주)남 양	문종열	경상남도 거제시 연초면 연 하해안로 601-20	2.59	0.73	2.3	시험불가	0.8	0.08	염화물 함유량	부적합	
6	보람해운(주)	장성근	인천광역시 중구 항동7가 101	2.57	0.93	2.3	시험불가	0.4	0.011	-	적합	
7	(주)한아해운	김영철	인천광역시 중구 서해대로 93번길 40(항동7가)	2.58	0.80	2.5	시험불가	1.3	0.002	-	적합	
8	(주)영진공사	이강신, 김승희	인천광역시 중구 항동7가 92-1	2.56	0.93	2.6	시험불가	1.4	0.020	-	적합	
9	(주)삼 한 강	권오성	인천광역시 중구 축항대로 166번길 18(항동7가)	2.56	0.89	1.7	시험불가	1.3	0.007	-	적합	
10	경우해운(주)	이성재	인천광역시 중구 축항대로 166번길 18(항동7가)	2.58	0.78	2.5	시험불가	1.2	0.008	-	적합	

11	유진기업(주)	최종성	인천광역시 중구 서해대로 7(항동7가)	255	0.96	3.5	시험불가	0.6	0.002	-	적합
12	(주)동원	이혁배	인천광역시 중구 항동7가 114	256	0.97	2.8	시험불가	1.0	0.015	-	적합
13	신공항테미콘(주)	구자영	인천광역시 중구 영종해안북로 702번길 115-95(운서동)	256	0.99	2.7	시험불가	1.1	0.008	-	적합
14	성진산업개발(주)	양영남	인천광역시 서구 장도로 63-1(경서동)	255	1.31	2.4	시험불가	1.2	0.013	-	적합
15	(주)삼포산업	홍성원, 손병수	인천광역시 서구 오류동 1469-11	257	0.89	2.8	시험불가	0.4	0.013	-	적합
16	아주산업(주)	윤병은	인천광역시 서구 오류동 1539	256	0.97	3.1	시험불가	0.8	0.030	-	적합
17	한진소재(주)	이상수	인천광역시 서구 약암로 15 (오류동,선광사무소)	257	0.86	2.3	시험불가	0.8	0.003	-	적합
18	(주)공영해운	양지송	경기도 평택시 포승읍 남양만로 233	258	1.02	2.3	시험불가	0.6	0.002	-	적합
19	발안산업개발(주)	김기복	충청남도 당진시 송산면 성구미길 34	258	0.94	2.6	시험불가	0.5	0.004	-	적합
20	(주)대흥개발	이경주	충청남도 서산시 팔봉면 팔북로 753	256	0.93	2.2	시험불가	1.1	0.001	-	적합
21	(주)금석해운	송은경	전라북도 군산시 임혜로 310(소룡동)	255	1.11	2.2	0.23	1.4	0.001	-	적합
22	(주)제일테미콘	강종화	경상남도 거제시 연초면 오비4길 46	257	1.04	1.6	시험불가	0.7	0.01	-	적합
23	(주)홍성산업	성지숙	경상남도 거제시 거제대로 5022(장평동)	257	0.99	2.3	시험불가	0.6	0.001	-	적합
24	(주)신풍	강정덕	경상남도 거제시 사등면 성포로 349-18	259	0.79	2.0	시험불가	0.5	0.006	-	적합
25	(주)한려테미콘	김유정	경상남도 통영시 광도면 용호로 526	259	0.79	2.7	시험불가	0.7	0.001	-	적합
26	(주)삼정테미콘	천세운	경상남도 통영시 광도면 덕포리 373	258	0.98	1.9	시험불가	0.6	0.004	-	적합

27	가야레미콘(주)	박정철, 김상간	경상남도 통영시 광도면 안 정로 558	259	0.93	1.7	시험불가	0.6	0.001	-	적합
28	(주)통영산업	이선계	경상남도 통영시 광도면 안 정리 15-2	258	1.01	2.5	시험불가	0.9	0.001	-	적합
29	일성테미콘	황성균	경상남도 통영시 광도면 황 리 1472-1	257	1.05	2.2	시험불가	0.9	0.01	-	적합
30	석정산업(주)	박달제	경상남도 사천시 신항면1길 2(동금동)	259	0.85	2.5	시험불가	1.0	0.01	-	적합
31	국도플래(합)	강우준	경상남도 사천시 향촌2길 10(향촌동)	258	1.04	2.1	시험불가	0.3	0.002	-	적합
32	유니온플래산업(주)	김종배	경상남도 창원시 성산구 신 촌동 63-32	259	0.82	1.6	시험불가	0.4	0.002	-	적합
33	(주)명 사	옥치승	경상남도 창원시 성산구 귀 곡동 576-6	259	0.93	2.2	시험불가	0.7	0.001	-	적합
34	(주)이엔에프	우영기	경상남도 창원시 성산구 신 촌동 63-32	258	0.97	2.1	시험불가	0.7	0.001	-	적합
35	(주)남북개발	박현상	경상남도 창원시 진해구 행 암로 130(행암동)	258	0.94	1.9	시험불가	0.9	0.001	-	적합
36	태양해운(주)	박근영	경상남도 창원시 진해구 행 암로92번안길 309(장천동)	259	0.88	2.5	시험불가	0.4	0.001	-	적합
37	(주)호 진	류용태	경상남도 창원시 진해구 행 암로 130(행암동)	259	0.79	2.3	시험불가	0.2	0.001	-	적합
38	동우산업(주)	명성록	부산광역시 남구 용당동 168-13	259	0.93	2.0	시험불가	0.3	0.002	-	적합
39	신원해운(주)	권영갑	부산광역시 서구 암남동 753-1	258	0.88	2.0	시험불가	0.4	0.002	-	적합
40	(주)송 린	박우일	부산광역시 시하구 감천항 로405번길 115(구평동)	258	0.98	1.3	시험불가	0.5	0.001	-	적합
41	수양해운(주)	곽문염	울산광역시 남구 장생포로 389(매암동)	258	0.95	2.4	시험불가	0.6	0.01	-	적합
42	(주)후레쉬산업개발	이상근	울산광역시 울주군 온산읍 산암로 229	259	0.85	1.5	시험불가	0.5	0.001	-	적합
43	수양해운(주) 포항지점	곽문염	경상북도 포항시 남구 송도 동 253-55	258	1.16	2.5	시험불가	0.8	0.001	-	적합

44	동해산업(주)	장성태	경상북도 포항시 남구 송도동 253-55	259	0.81	1.8	시험불가	0.5	0.004	-	적합
45	(주)금호개발	백창현	전라남도 해남군 산이면 구성리 산24	257	0.98	3.8	0.3	0.9	0.004	-	적합
46	(주)금호해운	임병화	전라남도 해남군 산이면 구성리 산24	257	1.02	3.7	0.2	1.6	0.007	-	적합
47	(유)동아모래	임성환	전라남도 영암군 삼호읍 나불로3길 22	258	0.91	4.3	0.3	1.7	0.004	-	적합
48	자원개발(주)	정주현, 신정희	전라남도 영암군 삼호읍 용당부두길 50	258	0.79	3.2	0.3	2.8	0.021	-	적합
49	(유)태일해운	배재훈	전라남도 영암군 삼호읍 용당부두길 50	255	1.14	3.8	0.2	1.8	0.006	-	적합
50	(주)덕원산업	민응재	전라남도 여수시 여수신단4로 166-42(중흥동)	256	1.28	3.0	0.3	1.1	0.005	-	적합
51	(유)남진해운	문성원	전라남도 여수시 화양면 나진리 529-18	256	1.14	2.8	0.2	0.4	0.004	-	적합
52	(유)조은플래	강용원	전라남도 광양시 태인동 1663-1(태인부두)	255	1.42	2.0	0.3	0.8	0.004	-	적합
53	(주)석진	조용호	전라남도 광양시 태인동 1663	255	1.44	2.4	0.3	0.7	0.008	-	적합
54	(주)부흥	박창희	전라남도 광양시 금호동 792 관리부두내	256	1.21	1.8	0.1	0.6	0.007	-	적합
55	녹동플래(주)	장성호	전라남도 고흥군 도양읍 천마로 248-3	256	1.14	2.4	0.2	0.7	0.006	-	적합
56	(주)신우레미콘	박종선	전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 1480	256	1.14	2.6	0.1	0.6	0.005	-	적합

※ 시험불가사유 : 시험용 망체 1.2mm에 남은 시료 1kg 이상 채취 불가능