

## 10.2 콘크리트의 강도 시험 횟수

콘크리트의 강도 시험 횟수는 450 m<sup>3</sup>를 1로트로 하여 150 m<sup>3</sup>당 1회의 비율로 한다. 다만, 인수·인도 당사자 간의 협정에 따라 검사 로트의 크기를 조정할 수 있으며, 9.5의 시험을 하여 5.1의 규정에 적합하면 합격으로 한다.

1회의 시험 결과는 임의의 1개 운반차로부터 채취한 시료로 3개의 공시체를 제작하여 시험한 평균값으로 한다.

## 10.3 슬럼프 시험, 슬럼프 플로 시험 및 공기량 시험

4절의 규정에 따라 주문자가 지정한 사항 중, 슬럼프 시험 또는 슬럼프 플로 시험 및 공기량 시험은 필요에 따라 9.2 또는 9.3 및 9.4에 따라 실시한다. 5.2 또는 5.3 및 5.4의 규정에 각각 적합하다면 합격으로 한다.

그러나 이 시험에서 슬럼프 또는 슬럼프 플로 및 공기량 중 한 가지가 허용 범위를 벗어나는 경우에는, 9.1에 따라 동일 차량에서 시료를 다시 채취하여 1회에 한하여 9.2 또는 9.3 및 9.4에 따라 시험을 실시하고, 그 결과가 5.2 또는 5.3 및 5.4의 규정에 적합하면 합격으로 한다.

## 10.4 염화물 함유량 시험

콘크리트에 포함된 염화물 함유량의 검사 방법은 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 정하고, 결과가 5.5의 규정에 적합하면 합격으로 한다.

## 10.5 지정 사항

4절에 규정한 사항 중 구입자가 지정한 사항은 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 검사한다.

## 11 보고

a) 생산자는 운반할 때마다 매차 단위로 납품서를 주문자에게 제출하여야 한다. 납품서의 표준 양식은 표 6에 따른다. 납품서를 전자문서로 제출할 경우, 인수/출하 확인 서명은 전자서명으로 실시한다.

b) 7절 b) 및 7절 c)의 규정에 따른 배합표의 표준 서식은 표 7에 따른다.